



大河株式会社

eパックは、型枠脱型後のコンクリート穴補修用の充填剤です。  
1分間パックを練り混ぜるだけで、誰でも簡単に充填補修できます。



セメント部を強く握り、水溶液側にセメントを押し出して下さい。



手で揉み洗いするようにセメントと水溶液を1分程度練り混ぜて下さい。



パック内にて練り上げ後、ビニールの端をハサミ等でカットして下さい。(1cm~2cm程度)  
材料をe-コーン穴に充填し、最後にコテにて仕上げて下さい。

## ■施工容量

- ・通常タイプ (C) = 約100cm<sup>3</sup>/袋
- ・縦穴専用タイプ (P) = 約500cm<sup>3</sup>/袋

## ■荷姿

|             |              |                               |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| 通常タイプ (C)   | 清水.....130g  | 580g (パック) × 20パック (ダンボール入り)  |
|             | 粉体.....450g  |                               |
| 縦穴専用タイプ (P) | 清水.....180g  | 1180g (パック) × 20パック (ダンボール入り) |
|             | 粉体.....1000g |                               |

| 項 目                      |      | 試験結果（平均値） | 品質基準    |
|--------------------------|------|-----------|---------|
| 圧縮強さ（N/mm <sup>2</sup> ） |      | 24.5      | 10.0 以上 |
| 付着強さ（N/mm <sup>2</sup> ） | 標準養生 | 1.24      | 1.0 以上  |
|                          | 低温養生 | 1.08      | 0.7 以上  |

#### ■施工上の注意

- 主材及び硬化材以外の他の異種物質（セメント・樹脂等）は混ぜないで下さい。
- 練り混ぜ後にパックの端をカットする際は、施工部位にあわせてカットする大きさを調整して下さい。
- 埃など、セメントの付着性及び硬化をを阻害する異物等はあらかじめ除去して下さい。
- 塗り付け時及び養生は3℃以上で行って下さい。
- パック内にて練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。

#### ■安全上の注意

- 取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用して下さい。
- 室内で施工する場合は、換気を充分にして下さい。
- 取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。
- 作業中、材料が目に入った時は、ただちに水洗いをして、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着物を拭き取り石鹸でよく洗い、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。
- 漏出した製品が河川・下水道へ流入すると、環境を汚染するおそれがありますので、充分注意し、産業廃棄物として処理して下さい。

#### ■保管上の注意

- パック自体が破裂してしまう恐れがある為、あまり重い物を上に乗せないで下さい。
- 製品は、凍結・直射日光・湿気を避け、気温5℃以上40℃以内で保管して下さい。
- 製品は、製造日より6ヶ月以内に使用して下さい。

※受注生産品となっておりますので、納期には十分ご注意下さい。

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更になる場合がございます。

## 大河株式会社

〒150-0011 東京都渋谷区東1-4-1 尚豊ビル4F

TEL : 03-5469-3401 / FAX : 03-5469-3403